

KILTO AKU DE LUXE

Паркетный лак

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AKU DE LUXE представляет собой акрилат-уретановый паркетный лак на водной основе для лакирования паркетных и деревянных полов в помещениях, а также различных деревянных панелей.

СВОЙСТВА

- сертификат M1 по эмиссии поверхностных материалов
- однокомпонентный
- легко наносится, хорошо выравнивается
- хорошая заполняющая способность
- высокое содержание сухого вещества
- хорошая стойкость к износу и воздействию химикатов
- подчеркивает натуральный цвет дерева
- содержит эффективную защиту против УФ
- безопасный при работе
- пожаробезопасный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	акрилатуретан
Объёмный вес	1,0 кг/л
Степень глянца (по Гарднеру 60°)	ок. 55 (полуглянцевый) и 35 (полуматовый)
Содержание сухого вещества	33 %
Время высыхания	15-30 мин (нанесение стальным шпателем)
Время отверждения	ок. 2 часов при нанесении войлочным шпателем или кистью (+20°C/50% отн. влажности) Через 1-2 суток лак выдерживает легкий износ, а окончательную прочность лак получает через 2 недели.
Расход	ок. 10 -14 м ² /л (70-100 гр./м ²) однократное нанесение войлочным шпателем ок. 25 м ² /л (40 гр./м ²) однократное нанесение стальным шпателем

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18..20° C
- влажность древесины 7 ± 2 %
- относительная влажность воздуха не более 40-60%

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

стальной шпатель

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других загрязнений.

· **Необработанные и отшлифованные поверхности:**

Щели и неровности в паркете должны быть предварительно замазаны шпатлевкой для паркета *Kiilto Gap* или смесью лака *Urpo* и пыли от шлифования. Пол грунтуется лаком производства *Kiilto (Urpo, Темно)*, руководствуясь инструкциями по их применению. После высыхания первого слоя лака производится промежуточное шлифование бумагой № 150.

· **Лакированные на заводе и другие, лакированные при монтаже полы (ремонтное лакирование):**

Удалить пыль тщательно. Слегка отшлифовать шкуркой № 100-180. Удалить пыль от шлифования пылесосом или влажной тряпкой.

Внимание: полы, ранее покрытые масляным, уретановым или алкидным лаком, необходимо отшлифовать до чистой древесины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемешать паркетный лак *Aku de Luxe*. Дать лаку отстояться 5- 10 мин.

Финишное лакирование производится лаком *Aku de Luxe* 2-3 раза, применяя мохеровый или войлочный шпатель по длине дерева, нержавеющей стальной шпатель или кисть.

Тонирование:

Проверьте совместимость тонирующих средств и лаков в нашем отделе технической информации. Нового слоя лака не наносить, пока предыдущий слой не высох.

Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны или стабилизированного дуба.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Избегать попадания продукта на кожу. При шлифовании лака рекомендуется применение респиратора.

В результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое количество углекислого газа. Банку с перемешанным лаком и отвердителем следует хранить открытой после добавления отвердителя, и лишнюю смесь уничтожать путем выпитывания в обычные отходы. Если лак с отвердителем хранили в закрытой банке, не открывайте и не взбалтывайте емкость, ее необходимо вывезти на свалку.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

Комплект: 1л, 3л, 10л пластмассовые канистры

ХРАНЕНИЕ

Хранить материал не более 1 года со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, при температуре не ниже +1°C, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73