



CROMOGENIA-UNITS, S.A.

Сольвентный клей

FORZAL RH 75 A и RH 75 B

FORZAL RH 75A и RH 75B является двухкомпонентным клеем на базе растворителя. Используется для склеивания всех видов пленок, как прозрачных так и металлизированных, алюминиевой фольги и бумаги. Подходит для материалов, которые требуют низкого содержания растворителя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОДУКТ	FORZAL RH 75 A	FORZAL RH 75 B
Твердые вещества (%)	75	100
Вязкость (При 25°C Brookfield, cPs)	5000	650
Реактивная группа	NCO	ОН
Растворитель	Этилацетат	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Пропорции: по весу	FORZAL RH 75 A	100
	FORZAL RH 75 B	10

Разбавление.

Самые подходящие растворители, с применением максимум до 300 ppm воды: этилацетат, ацетон, метилэтилцетон. Избегайте использования растворителей, содержащих алкоголь.

Для внесения ясности, ниже указана таблица, где показаны данные при разбавлении этилацетатом.

FORZAL RH 75 A	FORZAL 75 B	Растворитель	Твердые вещества	Вязкость CF4
100 кг	10 кг	90 кг	40 %	17''
100 кг	10 кг	120 кг	35 %	15''
100 кг	10 кг	160 кг	30%	13''

Срок годности.

Срок годности смеси примерно 12 часов – в машине. В зависимости от условий работы, срок годности смеси может сократиться до 3 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Расход клея.

В зависимости от используемых материалов, расход клея составляет от 0,8 до 5 г/м².

ООО "БИРОТИКС-КОМ"

Украина, 65114, г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140/а, тел.: 048-797 23 25, факс: 048-797 23 26
Руководитель проекта – Алексей Шавин, моб.: 0990832008, e-mail: a.shavin@birotix.com.ua
www.birotix.com.ua

ОБРАБОТКА И ВУЛКАНИЗАЦИЯ

Сушка

Рекомендуемый диапазон температур 60 - 80°C, в зависимости от скорости машины и объема воздуха в туннеле (минимальная рекомендуемая скорость 45м/сек).

Каландрирование

Температура каландрирования 50-80°C (рекомендуемые цифры –давление 4кг/см², при температуре 80°C).

Вулканизация

Благодаря хорошей адгезии и быстрой вулканизации, производимый продукт можно перематывать и резать уже через 8 часов. Через 48 часов происходит полное отверждение.

Очистка

Любая часть аппарата, которая соприкоснулась с продуктом, должна быть очищена соответствующими растворителями сразу же после окончания обработки.

ПИЩЕВОЙ ПАСПОРТ

Клей серии FORZAL соответствует всем правилам и требованиям FDA о продуктах, соприкасающихся с пищевыми продуктами.

СВОЙСТВА КЛЕЯ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

После вулканизации и сушки, примененный клей становится прозрачным, без запаха, эластичным и прочным.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантируемый срок годности клея 12 месяцев со дня его производства. В случае если продукт применяется после истечения этого срока, необходимо предварительно провести подготовительные тесты. Хранить продукт в оригинальной плотно упакованной таре при температуре от 5 до 20°C.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Принимая во внимание то, что клей FORZAL содержит полиизоцианаты, необходимо остерегаться прямого попадания продукта на кожу и глаза.

Исходя из условий работы, используемых материалов и оборудования, вышеуказанную информацию нужно принимать только как рекомендации. Каждый пользователь должен применять продукт, принимая во внимание свои условия и опыт работы

ООО “БИРОТИКС-КОМ”

Украина, 65114, г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140/а, тел.: 048-797 23 25, факс: 048-797 23 26
Руководитель проекта – Алексей Шавин, моб.: 0990832008, e-mail: a.shavin@birotix.com.ua

www.birotix.com.ua