

KIILTO FLEX SILAN

Клей для паркета на основе МС-полимеров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей на основе МС-полимеров для эластичного приклеивания мозаичного, штучного паркета, тонкоштучного, щитового паркета и паркетной доски на основания из бетона и строительных плит.

СВОЙСТВА

- готов к применению
- эластичный клеевой шов
- не содержит изоцианатов
- не содержит воды, дерево не разбухает под воздействием клея
- применяется как для прикрепления лакированного, так и нелакированного паркета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	SMP- polymer
Время открытой выдержки	0 мин. (мокрое приклеивание)
Время для работы	30 мин
Удельный вес	1,65 кг/л
Шлифование паркета	1-2 суток
Морозостойкость	до -10°C
Расход	1,7 м ² /л (1,0 кг/ м ²)


УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения не ниже +10° С
- относительная влажность воздуха - не более 80%
- влажность паркета не более 8 %

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

Зубчатый шпатель для паркета:



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Основанием может быть бетон, с затиркой поверхности стальной фасонной гладилкой, выравнивающий раствор (высокой прочности, например Кестонит Фибер или Киилто ТопПлан) , ДВП, ДСП, фанера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Паркетные полы:

Тщательно перемешать клей перед применением. Клей наносится зубчатым шпателем на облицуемую поверхность ровным слоем на участок, который можно успеть покрыть паркетом, пока клеевая поверхность является свежей. Паркетные планки прижимаются к основе. После приклеивания проверить, стуча, что паркет повсюду прикреплен к поверхности. Между неподвижными конструкциями, как напр. стенами и паркетом оставить зазор шириной 10-15 мм. Количество клея должно быть таким, что между паркетом и основой образовывался почти единый слой клея, но клей не проступал бы между плашками. Свежие пятна клея можно удалить лаковым бензином, а высохший клей только механически.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрывать упаковку сразу после работы. Неотвержденный продукт нельзя сливать в канализацию. Небольшие количества отвердевают под воздействием влажности воздуха, отвержденный продукт можно вывозить на свалку. Беречь от детей.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

10 л (16,5 кг) пластиковая банка

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73