KIILTO GAP

Шпатлёвка для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Быстротвердеющая специальная шпатлевка, для заделки щелей паркетных и деревянных полов до обработки их грунтовочными и отделочными лаками на водной основе.

СВОЙСТВА
- цвета: дуб, береза, бук, мербау
- пыль от шлифования не прилипает к шлифовальной бумаге
- легко наносится
- быстро высыхает
- хорошая шлифуемость
- хорошая заполняющая способность
- безопасна при работе
- не имеет запаха
- пожаробезопасная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	поливинилацетат
Объёмный вес	1,5 кг/л
Время высыхания и отверждения	30-60 мин (нанесение стальным шпателем)
Расход	8 $м^2$ /л (125 гр./ $м^2$)

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ
- температура основания и помещения +18..20° С
- влажность древесины - 7 ± 2 %
- относительная влажность воздуха - не более 70%

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ стальной шпатель

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других загрязнений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно перемешать шпатлевку перед применением, при необходимости, разбавить грунтовочным лаком ***Urpo***. Нанести шпатлевку стальным шпателем перекрещивающимися движениям на поверхность паркета. При необходимости повторить обработку. Благодаря быстрому высыханию шпатлевки отделочную шлифовку можно производить примерно через 30 мин. Условия высыхания и размер щелей значительно влияют на время высыхания шпатлевочной массы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Избегать попадания продукта на кожу. При шлифовании шпатлёвки рекомендуется применение респиратора.
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА 1л пластиковая упаковка

ХРАНЕНИЕ
Хранить материал не более 1 года со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, при температуре не ниже +1°С, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73