

КІІЛТО М1000

Клей без растворителей для полов и стен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto M1000 представляет собой акрило-дисперсионный клей без растворителя для приклеивания пластмассовых ковров и плиток, текстильных ковров с пенной оборотной стороной, а также пластмассовых облицовок для стен толщиной более 0,6 мм к впитывающим и невпитывающим поверхностям в сухих и влажных жилых помещениях.

Применяется также для прикрепления натурального линолеума в объектах, для которых нужен клей, входящий в класс М1.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и очищенной от пыли и жира. Грубые и неровные поверхности выравниваются растворами Kiilto. Швы деревянных полов и полов из плиток выравнивать. При приклеивании облицовки к строительной плите необходимо обращать внимание на инструкции завода изготовителя плит.

СВОЙСТВА

- * малотоксичный, входит в класс М1 по классификации эмиссии поверхностного материала (в Финляндии)
- * хорошая начальная адгезия, легко наносится
- * особенно прочный клеевой шов
- * можно нанести на напольные выравнивающие растворы на основе цемента
- * не содержит растворителей, вредных для здоровья
- * без запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Главное связующее вещество	акрилополимер
Растворитель	вода
Удельный вес	1,10 кг/л
Безопасность	не содержит растворителей, неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура работы	+ 18°C

РАСХОД

4...6 м²/л



ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ

ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ

0 - 20 мин., в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

20 - 60 мин. Проверить, что клей промокнул оборотную сторону облицовки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При необходимости перемешать клей перед применением и нанести его мелкозубчатым шпателем или валиком. Приклеивание совершить т. н. методом мокрого приклеивания, при котором облицовку немедленно прижимать к облицуемой поверхности и тщательно притирать до схватывания. Если облицовка является жесткой или ее нужно из-за конструкции изгибать, дать клею высохнуть 10-15 мин. до прикрепления облицовки, или прижимать и притирать облицовку к мокрому клею, поднять и дать высохнуть 10-20 мин. до прикрепления и тщательного притирания к основанию. Свежие пятна клея удалить водой, высохший клей удалить ксилолом или сильнощелочным моющим средством.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения, клея и облицовки	+18...20°C
Влажность поверхности	- дерево 8...12 %
	- бетон 85 % отн. влажности

При приклеивании температура должна быть нормальной для данного помещения, чтобы избежать изменений в материале, вызванных колебанием температуры.

Преобладающие условия - температура воздуха в помещении, клея и облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.

УПАКОВКА 1, 3, 10 и 15 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию.

Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвозить на свалку. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном помещении, не ниже +1С, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73