

MASTER FIX

Готовый к применению клей для кафельных плиток

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению клей для приклеивания настенных кафельных и керамических плиток, мозаики к бетону, гипсокартонным листам, старой облицованной плитками поверхности, а также к поверхностям из ПВХ, окрашенным и поверхностям обработанным гидро- и теплоизоляционными материалами фирмы Kiilto Oy. Может применяться для приклеивания плит из минеральной ваты или пенополистирола.

СВОЙСТВА

- готов к применению
- влагостойкий
- неогнеопасный
- пластичный, легко наносится
- высокое содержание сухих веществ
- не применяется для облицовки плитками, поверхностей, постоянно находящимися в контакте с водой (напр. бассейны).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	Стирол-акрилат
Время открытой выдержки	0 мин. (немедленное приклеивание)
Плотность	Ок. 1,45 кг/л
Расход	0,5-1 м ² /л (0,7-1,4 кг/ м ²)

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +5+30° C
- влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ Зубчатый шпатель

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Поверхности из ПВХ, а также окрашенные поверхности, отшлифовать грубой бумагой для шлифования, а старые, облицованные плитками, поверхности промыть перед наклеиванием. Впитывающие поверхности во влажных помещениях, как например, бетон, гипсокартонные листы, легкий бетон и обработанные штукатуркой и шпатлевкой поверхности обрабатываются теплоизоляцией *Керастоп* или теплоизоляционными материалами фирмы Kiilto Oy, в соответствии с инструкциями к данным материалам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не рекомендуется применять для приклеивания напольной кафельной плитки. Клей наносится зубчатым шпателем на поверхность или на плитку. Плитку следует уложить сразу в свеженанесенный клей. Возможность корректировки плитки (время для работы) течение 15 - 20 мин. Заполнение швов плиток производится не раньше, чем через сутки после приклеивания. При наклеивании плитки на невпитывающие влагу или сложные поверхности, при толстом слое клея - только через 3 - 5 суток. При укладке плитки соблюдать инструкции изготовителя плиток.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно вывозить на свалку.

УПАКОВКА 1 л, 3 л и 10 л

ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом прохладном помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73

