

KIILTO NATURE MATT

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПАРКЕТА И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентное, гибридное, матовое покрытие для паркета и деревянных полов, наносимое валиком. Подчеркивает натуральный цвет и красоту дерева.

СВОЙСТВА

- делает поверхность дерева матовой и с красивым натуральным внешним видом.
- высокое содержание сухого вещества
- хорошая устойчивость к износу и химическим веществам
- содержит эффективную защиту против УФ лучей
- легко наносится валиком
- безопасно при использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Степень глянца (по Гарднеру 60°)	5
Удельный вес	ок. 1 кг/л
Горючесть	не горючее
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура при нанесении покрытия	+18 °C

РАСХОД

ок. 6-8 м²/л однократное нанесение валиком

ок. 25 м²/л однократное нанесение стальным шпателем (для обеспечения хорошей схватываемости при ремонтном лакировании)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Зашпаклевать имеющиеся в полу трещины смесью грунтовочного лака и пыли от шлифования или же с использованием специальной шпатлевки для паркета Kiilto GAP. Отгрунтовать деревянную поверхность, используя грунтовочные лаки на водной основе производства Kiilto (Ugro), руководствуясь инструкциями по их применению. Обработать поверхность покрытием Kiilto Nature Matt 1-2 раза по длине дерева.

Обработка только с использованием покрытия Kiilto Nature Matt:

Нанести покрытие валиком на отшлифованную деревянную поверхность в один слой. Провести тщательное промежуточное шлифование, используя шлифовальную бумагу № 100-150, после чего обработать поверхность покрытием еще раз. Обратит внимание на равномерную впитываемость покрытия при первичном и вторичном нанесениях.

Лакированные на заводе и другие, лакированные при монтаже полы:

Тщательно очистить пол. Провести легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 100-150. Удалить пыль от шлифования пылесосом и влажной безворсовой тряпкой. Нанести покрытие Kiilto Nature Matt один раз нержавеющей стальным шпателем и затем обработать еще 1-2 раза валиком. В проблематичных случаях необходимо убедиться в схватываемости покрытия к старой поверхности путем тестирования.

Внимание! Полы, которые были отлакированы лаками на масляной, уретановой или же алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

РЕМОНТНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Незначительные следы износа и трения, появившиеся со временем на поверхности, обработанной покрытием, можно удалить путем легкого шлифования бумагой № 150 и нанесением покрытия по длине дерева на ограниченный участок. На небольших по размеру ограниченных участках покрытие можно наносить с помощью вспененного валика.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При нанесении стальным шпателем 30-60 минут
При нанесении валиком ок. 2-4 часов (при +20°C и 50% относительной влажности)

Покрытие отвердевает и выдерживает легкий износ в течение 1-2 суток, а его окончательная прочность достигается только через 2 недели.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины +18...+24°C
Влажность древесины 7 ± 2 %
Относительная влажность воздуха 40 - 60 %

Преобладающие условия значительно влияют на конечный результат и высыхания покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию.

УПАКОВКА

5 л пласмассовая канистра

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания продукта на кожу.
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не подходит для обработки пола из алмазной сосны или химически обработанных пород дерева, таких, как коричневый бук.

**Новый слой покрытия наносится только после полного высыхания предыдущего слоя.
Перед применением продукт тщательно перемешать.**

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73