

ORAL

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный водорастворимый экологически чистый паркетный лак, не содержащий NMP, для лакирования и деревянных полов в помещениях, где требуется повышенная износостойкость и прочность к трению, например, в спортивных залах или общественных помещениях. Применяется с отвердителем.

СВОЙСТВА

- соответствует требованиям сертификата M1 по эмиссии поверхностных материалов
- хорошие свойства по трению, соответствует требованиям по *DIN 18032-2*
- легко наносится
- хорошо выравнивается
- белого цвета, после высыхания - прозрачная пленка
- содержит эффективную защиту против УФ
- время применения смешанной смеси лака с отвердителем ок. 6 часов (+20°C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Степень глянца (по Гарднеру)	ок. 55 (полуглянцевый) ок. 20 (полуматовый)
Удельный вес	ок. 1
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура при нанесении лака	+18 °C

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД

- ок. 10 м²/л однократное нанесение валиком или щеткой
- ок. 25 м²/л однократное нанесение стальным шпателем (ремонтное лакирование)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Отгрунтовать деревянную поверхность, используя грунтовочные лаки на водной основе производства Kiilto (например, Угро), руководствуясь инструкциями по их применению. Провести, при необходимости, промежуточное шлифование, используя наждачную бумагу или сетку №150 после первого слоя нанесения лака. Взболтать банку паркетного лака Kiilto Oral и отвердителя для лака. Вылить отвердитель в банку с лаком. Незамедлительно тщательно и сильно взболтать смесь ок. 30 секунд. Дать лаку отстояться 5-10 минут. Отлакировать пол лаком Oral 2-3 раза по длине дерева.

Не закрывать банку с лаком после добавления в нее отвердителя! (в результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое количество углекислого газа).

Общий расход лака при вышеизложенном методе работы ок. 3-5 м²/л.

Лакированные на заводе и другие, лакированные при монтаже полы:

Тщательно очистить пол. Провести легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 80-150. Удалить пыль от шлифования пылесосом и влажной тряпкой. Нанести паркетный лак Oral один раз нержавеющей стальным шпателем и затем провести отделочное лакирование 1-2 раза валиком или щеткой.

Внимание! В проблематичных случаях необходимо убедиться в совместимости лака и возможно ранее использованного воска у производителя. **Внимание!** Полы, которые были отлакированы лаками на масляной, уретановой или алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

Общий расход лака при вышеизложенном методе работы ок. 4-6 м²/л.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ ЛАКА

При нанесении стальным шпателем	15-30 минут
При нанесении валиком или щеткой	ок. 2-4 часов (при +20°C и 50% относительной влажности)

Если между слоями нанесения прошло более, чем 48 часов, то следует провести легкое промежуточное шлифование. Лак отвердевает и выдерживает легкий износ в течение 2-3 суток, а окончательная прочность лака достигается через 2 недели.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины	+18...+24°C
Влажность древесины	7 ± 2 %
Относительная влажность воздуха	40 - 70 %

Существующие условия значительно влияют на результат лакирования и высыхания лака.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы.
Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию.

УПАКОВКА 5 л пластмассовая канистра (4,5 л лака + 0,5 л отвердителя).

Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны или коричневого бука.

В спортивных залах, в которых окраска ограничительных линий длится дольше чем 1 сутки, окраску линий рекомендуем производить на грунтовочный лак.

За рекомендациями по окраске ограничительных линий в спортивных залах просим обращаться в наш отдел технической информации.

При проведении работ обратить внимание на рекомендации производителя паркета.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания продукта на кожу.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окраска ограничительных линий

При окраске ограничительных линий спортивных залов рекомендуется использование краски Remontti-Ässä (Тиккурила), которая наносится в промежутках между слоями нанесения лака. Ограничительные линии можно наносить и поверх грунтовочного слоя лака. При необходимости рекомендуется проверить совместимость лака и краски.

Колерование

Рекомендуется проверить совместимость лака и колеровочных материалов у наших технических консультантов.

Новый слой лака нельзя наносить до тех пор, пока предыдущий слой не высох.

В результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое количество углекислого газа. Банку с лаком следует хранить открытой после добавления отвердителя, а излишки смеси уничтожить, впитав в бытовые отходы. Если смесь лака с отвердителем хранилась в закрытой банке, не открывать и не взбалтывать ёмкость, а утилизировать её путем вывоза на свалку.

Продукт нельзя использовать для лакирования пола из алмазной сосны, а также для химически обработанных пород дерева, например, копчёного дуба.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73

Biotix-Com S.R.L.

Republica Moldova, Chisinau, str. Calea Iesilor, 10, of. 404

Persoana de contact: Denis Klippert, tel.: 069295652. Sergiu Silcov, tel.: 079467324

e-mail: office@biotix.com