

Kiilto PU Primer 1000 ESO

Грунтовка для полиуретановых клеев для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto PU Primer 1000 ESO представляет однокомпонентную грунтовку, без содержания растворителей, для поверхностей на основе бетона и цемента. Используется перед нанесением полиуретановых клеев для паркета, для улучшения адгезии.

Влажность бетона не должна превышать 80% отн.влажн. или 3,0 w%.

СВОЙСТВА

- твердое вещество - 100 %
- не содержит растворителей
- быстро высыхает
- хорошая влагоустойчивость, образует пленку с низким уровнем проницаемости
- подходит для системы «теплых полов»
- расход 4-6 м²/л
- щелочность цемента не ослабляет эффект грунтовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- связующее вещество 1-К PU
- удельный вес 1,2 кг/л
- огнебезопасный
- морозо- и теплоустойчивый
- самая низкая температура применения +10°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Поверхность пола должна быть чистой, ровной, твердой и сухой. Удалить цементную пыль и любое загрязнение, которое может ослабить уровень адгезии. Нанести Kiilto PU Primer 1000 ESO тонким ровным слоем, используя валик или кисть. Паркет можно монтировать не ранее 2 часов и не позднее 24 часов после нанесения грунтовки (+25°C / 50% отн.влажность).

Для усиления адгезии между грунтовкой и паркетным лаком, можно посыпать песок (макс. диам. частиц 1мм) на свеженанесенную грунтовку.

Внимание!

При приклеивании паркета с полам с обогревом, вся цементная крошка или другие вещества, которые могут ослабить адгезию к основанию (остатки старого клея) должна быть тщательно удалены.

УПАКОВКА 5 л (6 кг)

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C.

В случае длительного хранения, перед употреблением взболтать.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи с грунтовкой. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очищаются ацетоном или ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73