

KIILTO SAUMALAASTI

Затирка для швов

Раствор на цементной основе для заделки швов между стеновыми и напольными кафельными и клинкерными плитками

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заделки швов между кафельными и клинкерными плитками, а также между другими керамическими материалами. Ширина шва 2-6 мм. Затирку швов можно начинать через 5 часов –3 суток после укладки плиток, в зависимости от крепящего раствора и основания.

СВОЙСТВА

- *M1 сертификат по эмиссии поверхностных материалов
- *сертификат EN 13888:2009, класс CG 2 WA
- *длительное время для работы
- *морозостойкая
- *тепло- и водостойкая
- *не горючая
- *с использованием добавки Кестопул пригодна для применения в частных бассейнах **внутри помещений**. Руководствоваться инструкциями и ограничениями, указанными в спецификации добавки Кестопул.
- *разные цвета можно смешивать друг с другом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип - порошок на полимерно-цементно-известковой основе
Фракция наполнителя не более 0,2 мм

РАСХОД 0,5 - 1,5 кг/м², в зависимости от ширины шва

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

10 весовых частей растворного порошка, 3,0 –3,2 весовых частей чистой воды (соотношение смеси уточнить на упаковке)

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ 2-3 часа после добавления воды

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения и обл. поверхности +18...20°C
Влажность поверхности – бетон меньше 90 % отн. влажности
При заделке швов температура облицовываемой поверхности, раствора и плиток должна быть выше +5°C.
Выключить обогрев пола приблизительно за одни сутки до начала укладки плиток и заново включить можно приблизительно через одну неделю после укладки плиток. Дать заделанным швам высохнуть не менее 1 суток до ввода в эксплуатацию помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Замешивание: 10 кг порошка для затирки швов "Saumalaasti" перемешать механически с 3,0-3,2 л чистой, прохладной воды и дать раствориться 10 - 15 мин, затем еще раз перемешать. Перемешанную растворную массу нужно использовать в течение 2-3 часов.

Заделка швов: Раствор для затирки швов наносится резиновым шпателем под углом 45 градусов к шву, сильно прижимая таким образом, чтобы швы заполнились раствором. В зависимости от температуры и влажности, дать швам высохнуть 15-30 мин, затем очистить влажной губкой. Не использовать большого количества воды, так как это может привести к вымыванию затирки.

При очистке облицовки швы легко формировать и уплотнять, например кусочком тонкого кабеля или аппликатором для швов, который идет в комплекте (1 и 3 кг упаковки). После высыхания швов проводится окончательная очистка поверхности плитки сухой тряпкой или ветошью. Швы рекомендуется смачивать чистой водой (напр. распылителем) 1-3 раза в течение первых суток после заделки швов. Для заделки плиточных швов в углах, на стыках, а также в местах выхода труб, использовать силиконовый герметик "Kestosil".

ВНИМАНИЕ: Плитки без глазури желательно смочить перед заделкой швов. Очистку затирки с пористых плиток следует протестировать заранее. Не применять затирку, цвет которой существенно отличается от цвета облицовки. При затирке каменных и других пористых материалов следует соблюдать инструкции изготовителя.

При заделке неглубоких и узких швов (напр. стекломозаики или стеновых плиток со скрытыми швами) затирку можно использовать с добавлением средства для упрочнения швов Strong, если при этом ширина и глубина шва по меньшей мере 1 мм. Цветовой оттенок шва должен быть светлым, так как, используя темные оттенки, разноглубокие швы могут сильно отличаться друг от друга. Напольные плитки со скрытыми швами не рекомендуется заделывать, так как из-за повышенной подверженности пола к износу затирка может отсоединиться от неглубокого шва.

УПАКОВКА Пластмассовые емкости 1, 3 и 10 кг
Бумажный мешок 20 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистую оболочку глаз. Не допускать попадания на кожу. При перемешивании раствора и шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ Срок хранения оригинального мешка в сухом помещении 12 месяцев, а пластмассовых емкостей - не более 2 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на проведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Из-за техники изготовления цветовой образцов раствора незначительные различия цветовых оттенков возможны при сравнении с готовым швом. Заделка швов в одном помещении производится с применением раствор- ного порошка лишь одной и той же производственной партии.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73