

SUPER W

Клей цементный для плитки белого цвета с легким наполнителем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопрочный, водо- и морозостойкий клей белого цвета с легким наполнителем для приклеивания настенной и напольной кафельной плитки и керамогранита, натурального камня (в т.ч. мрамора), стеклянной мозаики, плит из минеральной ваты и пенополистирола, как во внутренних помещениях, так и на улице. Применяется для приклеивания на впитывающие влагу основания: цементные штукатурки и стяжки, бетон, пено- и газобетон, кирпич, гипсосодержащие основания (в т.ч. ГКЛ). Может также использоваться для приклеивания плитки на невпитывающие влагу основания: старую краску, старую кафельную плитку, ПВХ-покрытия, поверхности обработанные гидроизоляционными мастиками *Фибергум, Керамикс, Фибернул и Фиберласт*, а также влагоизоляцией *Керастоп*.

СВОЙСТВА

- белого цвета
- содержит легкий наполнитель
- длительное время для работы
- морозостойкий
- тепло- и водостойкий
- неогнеопасный
- пластичный, легко наносится
- может применяться в системах «теплый пол»
- не применяется для облицовки плитками поверхностей, постоянно находящимися в контакте с водой (например, бассейны).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Вяжущее | Белый цемент с полимерами |
| Максимальный размер частиц | 0,5 мм |
| Время пригодности раствора к использованию | 3-4 часа |
| Открытое время работы | 15 мин |
| Расход воды для затворения | 6-7 л воды на 15 кг смеси (мешок) |
| Расход | Мешок (15 кг) на 7-10 м ² |

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ


- температура основания и помещения +5+30° С
- влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ Зубчатый шпатель
Керамические плитки:



Мелкая мозаика:



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Облицуемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными, чистыми. Небольшие неровности можно до самой облицовки плитками выровнять этим же клеем. Поверхность под облицовку рекомендуется предварительно смочить. При облицовке плитками пластмассовых, окрашенных, кафельных и клинкерных поверхностей следует проверить прочность и прикрепление старого покрытия. Выключить отопление пола за одни сутки до начала облицовочных работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Высыпать сухую смесь медленно, постоянно перемешивая, в чистую воду, комнатной температуры (+15 +20°C), до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Массу оставить стоять на 10-15 мин., после чего еще раз перемешать перед нанесением. Перемешанный раствор следует использовать в течение 3-4 часов. В уже застывшую массу нельзя добавлять воду.

Нанести раствор гладким шпателем на облицуемую поверхность, одновременно сильно прижимая. Затем обработать зубчатым шпателем по участку, который возможно покрыть плитками за 10-15 мин. Прижать плитки к облицуемой поверхности, сразу слегка ударяя по ним. При нормальной комнатной температуре заделку швов можно произвести через 1-3 суток после укладки плиток. Пятна раствора удаляются свежими, водой или влажной тряпкой. Высохший раствор можно удалить только механически.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистые оболочки.

Избегать ненужного контакта с кожей. При перемешивании раствора рекомендуется применение респиратора.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

Бумажный мешок 15 кг

ХРАНЕНИЕ

Хранить не более 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73