

KIILTO TORAZ

Паркетный лак

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный акрилат-уретановый водный паркетный лак, применяемый в жилых помещениях.

СВОЙСТВА

- высокое содержание сухого вещества
- хорошая устойчивость к износу и химическим веществам
- содержит эффективную защиту против УФ лучей
- легко наносится валиком, щеткой, кистью
- безопасный при использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Степень глянца (по Гарднеру)	ок. 20 (полуматовый) ок. 55 (полуглянцевый) ок. 75 (глянцевый)
Удельный вес	ок. 1 кг/л
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура при нанесении лака	+18 °С

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД

ок. 8-10 м²/л однократное нанесение валиком для лака или щеткой

ок. 25 м²/л однократное нанесение стальным шпателем (ремонтное лакирование)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Зашпаклевать имеющиеся в полу трещины смесью грунтовочного лака и пыли от шлифования или же с использованием специальной шпатлевки для паркета Kiilto GAP. Отгрунтовать деревянную поверхность, используя грунтовочные лаки на водной основе производства Kiilto (Ugro), а также руководствуясь инструкциями по их применению. Провести при необходимости промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой №150 после нанесения первого грунтовочного слоя. Провести отделочное лакирование пола с использованием лака Тораз 2-3 раза по длине дерева. Время высыхания между слоями нанесения - по меньшей мере 2 часа, но лучше дать высохнуть одну ночь.

Лакированные на заводе и другие, лакированные при монтаже полы:

Тщательно очистить пол. Провести легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 100-180. Удалить пыль от шлифования пылесосом и влажной тряпкой. Нанести паркетный лак Kiilto Toraz один раз нержавеющей стальным шпателем и затем провести отделочное лакирование 1-2 раза. В проблематичных случаях необходимо убедиться в схватываемости лака к старой лакированной поверхности путем тестирования.

Внимание! Полы, которые были отлакированы лаками на масляной, уретановой или же алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

Нанесение кистью:

Лакирование неровных полов рекомендуется проводить кистью.

Нанести лак на поверхность пола тонким слоем один раз. После полного высыхания лака провести промежуточное шлифование наждачной бумагой № 180, после чего тщательно очистить пол и провести лакирование еще 2 раза.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ ЛАКА

При нанесении стальным шпателем 30-60 минут
При нанесении валиком или щеткой или кистью ок. 2 часа (при +20°C и 50% относительной влажности)

Преобладающие условия значительно влияют на конечный результат и высыхания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины +18...+24°C
Влажность древесины 7 ± 2 %
Относительная влажность воздуха 40 - 70 %

УПАКОВКА

1 л, 5 л пласмассовые канистры

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы.
Воду после мытья рабочих инструментов можно сливать в канализацию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания продукта на кожу.
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не подходит для обработки пола из алмазной сосны или химически обработанных пород дерева, таких, напр., как коричневый бук.

**Новый слой покрытия наносится только после полного высыхания предыдущего слоя.
Перед применением продукт тщательно перемешать.**

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73